

# NAKRĘTKA K50B BEZPIECZNA

NAKRĘTKA K50B POSIADA CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ SIĘĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW. AKREDYTOWANE PRZEZ PCA I POSIADAJĄCE CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 004.

## DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEW. GWINTU	Ø46.6 mm ±0.3 x 4
ŚREDNICA ZEW. NAKRĘTKI	Ø60.8 mm ±0.3
ŚREDNICA WEW. NAKRĘTKI	Ø50.3 mm ±0.3
WYSOKOŚĆ NAKRĘTKI	25.6 mm ±0.25
GŁĘB. NAKRĘTKI BEZ USZCZELKI	19.7 mm ±0.25
MASA NAKRĘTKI Z USZCZELKĄ	20.5 g ±10%

## CECHY NAKRĘTKI:

- NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA OPAKOWANIE PRZED NIEPOŻĄDANYM OTWARCIEM PRZEZ DZIECI. POSIADA **CERTYFIKAT Z OPAKOWANIAM I OD 250-1000ml**.
- USTANDARYZOWANE WYMIARY GWINTU
- MATERIAŁ: GRANULAT WTRYSKOWY HDPE

## WAŻNE INFORMACJE:

- ZALECANY MOMENT PRZY ZAKRĘCANIU **4-5 Nm** PRZY NAKRĘTKACH SERII K50. PRZEKRACZANIE TYCH WARTOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO NIESZCZELNOŚCI OPAKOWANIA.
- NIE POWODOWAĆ ZGNIOTU USZCZELNKI POWYŻEJ 40%.
- DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA NAKRĘTKI WYMAGANA JEST ODPOWIEDNIA GEOMETRIA SZYJKI POJEMNIKA.
- NIE PRZECHOWYWAĆ NAKRĘTEK BISO ŻRÓDEŁ CIEPŁA, ROZGRZANYCH POWIERZCHNI ORAZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIETLE SŁONECZNYM.
- PRZED KONFEKCYJONOWANIEM ZALECANE PRZECHOWYWANIE NAKRĘTEK PRZYNAJMNIEJ DOBĘ W TEMPERATURZE: +10°C ...+25°C; WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 30-60%.

## KOD ZAMÓWIENIOWY:


### **K50B/KOLOR/WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA**

K50B/B/I (NAKRĘTKA K50B BEZPIECZNA/ BIAŁA/ WKŁADKA INDUKCYJNA)

## RODZAJE WKŁADEK USZCZELNIAJĄCYCH I BARWNIKI:

- I** WKŁADKA INDUKCYJNA
- IO** WKŁADKA INDUKCYJNA Z ODPOWIETRZENIEM
- P** PIANKA POLIETYLENOWA
- PO** PIANKA POLIETYLENOWA Z ODPOWIETRZENIEM

POSIADAMY BARWNIKI KOLORÓW STANDARDOWYCH.  
DEDYKOWANE BARWNIKI ZA UZGODNIENIEM WEDŁUG SYMBOLU RAL LUB PANTONE.



## SPOSÓB PAKOWANIA:

PAKOWANIE:	500 szt/karton
PALETA:	15 000 szt
	30 kartonów
	120x80x210 cm
MASA PALETY:	365 kg