



NAKRĘTKA K63

MODEL STANDARDOWY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEW. GWINTU	Ø60.6 mm ±0.3 x 4.25
ŚREDNICA ZEW. NAKRĘTKI	Ø69.5 mm ±0.3
ŚREDNICA WEW. NAKRĘTKI	Ø64.2 mm ±0.3
WYSOKOŚĆ NAKRĘTKI	24.4 mm ±0.25
GŁĘB. NAKRĘTKI BEZ USZCZELKI	19.8 mm ±0.25
MASA NAKRĘTKI Z USZCZELKĄ	18.9 g ±10%

CECHY NAKRĘTKI:

- USTANDARYZOWANE WYMIARY GWINTU
- MATERIAŁ: GRANULAT WTRYSKOWY HDPE
- OZNACZENIE MATERIAŁU NA NAKRĘTCE: HDPE
- NOŻYK DO NACINANIA USZCZELEK



WAŻNE INFORMACJE:

- ZALECANY MOMENT PRZY ZAKRĘCANIU **5-6 Nm** PRZY NAKRĘTKACH SERII K63. PRZEKRACZANIE TYCH WARTOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO NIESZCZELNOŚCI OPAKOWANIA.
- NIE POWODOWAĆ ZGNIOTU USZCZELNIKI POWYŻEJ 40%.
- DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA NAKRĘTKI WYMAGANA JEST ODPOWIEDNIA GEOMETRIA SZYJKI POJEMNIKA.
- NIE PRZECHOWYWAĆ NAKRĘTEK BISO ŹRÓDEŁ CIEPŁA, ROZGRZANYCH POWIERZCHNI ORAZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIETLE SŁONECZNYM.
- PRZED KONFEKCJONOWANIEM ZALECANE PRZECHOWYWANIE NAKRĘTEK PRZYNAJMNIEJ DOBĘ W TEMPERATURZE: +10°C ...+25°C; WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 30-60%.

KOD ZAMÓWIENIOWY:


K63/KOLOR/WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA

K63/B/I (NAKRĘTKA K63/ BIAŁA/ WKŁADKA INDUKCYJNA)

RODZAJE WKŁADEK USZCZELNIAJĄCYCH I BARWNIKI:

- I** WKŁADKA INDUKCYJNA
- IO** WKŁADKA INDUKCYJNA Z ODPOWIETRZENIEM
- P** PIANKA POLIETYLENOWA
- PO** PIANKA POLIETYLENOWA Z ODPOWIETRZENIEM

POSIADAMY BARWNIKI KOLORÓW STANDARDOWYCH.
DEDYKOWANE BARWNIKI ZA UZGODNIENIEM WEDŁUG SYMBOLU RAL LUB PANTONE.



SPOSÓB PAKOWANIA:

PAKOWANIE:	400 szt/karton
PALETA:	12 000 szt
	30 kartonów
	120x80x210 cm
MASA PALETY:	280 kg